МЕТАПЛАСТ
ФАСАДНЫЙ ДЕКОР И ПОКРЫТИЯ

Адрес: г. **Москва, ул. Привольная, д.2, кор.5**
Тел./факс: **+7 (495) 972-00-31, +7 (495) 972-65-00**
e-mail: info@metaplast.pro, www.metaplast.pro

МетаПластер Короед

Декоративная фасадная тонкослойная штукатурка

МетаПластер Короед представляет собой вязкую массу на основе сополимерной стиролакриловой дисперсии, фракционированного мраморного наполнителя, пигментов и комплекса модифицирующих добавок. Состав предназначен для создания защитно-декоративного покрытия поверхностей, в том числе, подверженных повышенным эксплуатационным нагрузкам. Смесь содержит небольшое количество рельефообразующих зерен крупной фракции, которые, перекатываясь при затирке штукатурки, создают на поверхности характерные борозды, напоминающие следы жука-короеда в древесине. Штукатурка применяется как на фасадах, так и внутри помещений.

Смесь может наноситься на бетон, штукатурку на основе цементных, цементно-известковых и гипсовых вяжущих, а так же на гипсокартонные, гипсоволокнистые листы и аналогичным поверхности. Штукатурка позволяет скрыть мелкие дефекты основания. Она может быть, как пигментирована в объеме, так и окрашена по поверхности.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Характеристики смеси	
Внешний вид	Вязкая масса белого цвета
Сухой остаток	> 80%
Максимальная фракция заполнителя	2 или 3 мм
Температура применения	От +5 до +35 °С
Расход смеси	3 – 5 кг/м^2, в зависимости от крупности заполнителей
Морозостойкость смеси	до 5 циклов замораживания-оттаивания при температуре -20^{o}С
Характеристики высохшего покрытия	
Цвет	Белый
Адгезионная прочность к бетону	1,5 МПа
Прочность на растяжение	3 МПа

Указания к применению

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, обеспыленным, без отслаивающихся элементов, следов масел и других материалов, снижающих адгезию. Перед нанесением смеси минеральные основания должны быть обработаны адгезионной кроющей грунтовкой **МетаПраймер Декор-Контакт**. Штукатурка наносится после полного высыхания грунтовки. Слабые основания перед применением адгезионной грунтовки рекомендуется предварительно упрочнить универсальной грунтовкой **МетаПраймер Универсальный** или проникающей упрочняющей пропиткой **МетаПраймер Пенетрол**.

Нанесение смеси:

Перед применением тщательно перемешайте содержимое заводской упаковки миксером на малых оборотах.

Нанесение штукатурки должно производиться при температуре не ниже +5^{o}С и влажности не выше 80%.

Штукатурка наносится на отделываемую поверхность при помощи нержавеющей кельмы в направлении снизу-вверх или при помощи воздушного распылителя с соплом не менее 6 мм. При желании повысить подвижность смеси, в нее может быть добавлено до 2% воды. Толщина слоя при нанесении кельмой задается крупностью зерна штукатурки. Сразу после нанесения поверхность затирается пластиковой теркой. При этом направление движения терки обусловливают получаемый узор борозд на поверхности (вертикальный, горизонтальный, крест-накрест, круговой и др.). В процессе затирки на терке остается излишек материала, который снимается с нее при помощи шпателя. Затирка должна быть завершена до потери смесью подвижности, в течение 15-30 минут после ее нанесения, в зависимости от впитывающей способности основания, толщины нанесенного слоя и условий высыхания (температуры, влажности, скорости ветра).

Для того, чтобы стыки покрытия при перерывах в работе были незаметны, их следует делать на углах зданий или на других естественных границах структурных элементов.

Очистка инструмента от невысохшей смеси производится водой. После высыхания материал может быть удален только механически.

При температуре воздуха 20±2^{o}С и влажности 60-70% штукатурка высыхает до отлипа за 2 часа. Покрытие готово к восприятию дождевой и механической нагрузки через 2-4 дня после нанесения, в зависимости от условий сушки. Полное высыхание покрытия происходит в течение 14-28 дней, в зависимости от толщины слоя покрытия и от условий высыхания. Не менее, чем через 2 суток после нанесения покрытия, но не ранее его полного высыхания, на его поверхность могут быть нанесены лакокрасочные составы.

Упаковка и хранение:

Смесь упакована в пластиковые ведра по 20 ±0,4 кг.

Продукт должен транспортироваться и храниться в закрытой заводской таре. Срок хранения 12 месяцев. Допускается замораживание смеси до -20^{o}С не более 5 раз. Оттаивание производится при комнатной температуре, после чего смесь тщательно и аккуратно перемешивается. Вскрытую тару следует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели.

Требования безопасности

Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Продукт не относится к опасным материалам. Но при работе с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте.